

RENOTEC® Metal Primer er en vandopløselig primer baseret på modificerede akryl dispersioner. Den er blevet specielt fremstillet for RENOTEC® Tagmaling og har en forstærkende effekt og høj penetrations dybde.

Anbefalet til

Alle metaloverflader.

Forberedelse

Substratet skal være rent, tørt og fri for støv og fedt.

Anvendelse

Til påføring af RENOTEC® Metal Primer brug en airless sprøjte. En udvendig temperatur på 5° C er anbefalet til behandlingen.

Airless dyse størrelse

0,3mm – 0,5mm

Tryk

50-100 bar

Primeren skal være helt absorberet og bør ikke danne en blank film efter tørring.

Bemærk: omkringliggende komponenter bør være beskyttet – fx ved at dække – beskyt på grund af, tørret RENOTEC® Metal Primer kan være vanskelig at fjerne. Når primeren er tør, kan tagmalingen anvendes.

Farve

kiselgrå (RAL 7032)

Rækkeevne

Ved 50 µm tør filmstyrke: 110 ml / m²

Ved 70 µm tør filmtykkelse: 155 ml / m²

Tørretid

2 timer ved 20° C og 65% RH. Lavere temperatur og højere fugtighed gør tørretiden længere.

Emballage

10KG spande (18 spande pr. palle)

Udstyrspleje

Rengør i vand direkte efter brug.

Opbevaring

Beskyt mod direkte sollys, varmekilder og frost. Hold åbne beholdere tæt lukkede.

Holdbarhed

12 måneder (i original forsejlet beholder)

Teknisk information

Massefylde: 1350 kg/m³

V- klassifikation: VOC-værdi = 68g/L

Sikkerhed

Ikke klassificeret som farligt i henhold til mærkning. For yderligere information vedrørende håndtering af produktet, henvises til sikkerhedsdatabladet.