

## proPERLA® FASSADENFARBE

Ein glattes, auf Silikonemulsion basierendes und schmutzabweisendes Fassadenbehandlungssystem für optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse.

### Anwendungsbereich

Extrem wasser- und schmutzabweisend bei behandelten Fassaden. Geeignet für Renovationen auf mineralischen Oberflächen wie auch auf stabilen Silikat und Mattdispersionsoberflächen, Kunstharz, Putz und intakte thermische Isolationsverbundsystemen. Hält Fassaden bis in die maximale Tiefe trocken.

### Leistungsmerkmale

Wasserlöslich, niedrige Filmspannung, wasserfest gemäß VOB, wasserabweisend gemäß DIN 4108, alkalibeständig, hohe Durchlässigkeit von Wasserdampf, nicht filmbildend, hohe Deckungskraft, sehr resistent gegen Schmutzpartikel, einfach anzuwenden und reduziert Schimmel-, Moos- und Algenbewuchs.

### Bindemittel

Silikonharzemulsion und spezieller Silan-Polymer

**Dichte:** ca. 1.50

**Glanz:** Matt

**Farbe:** siehe Farbpalette

**Farbtönung:** Pastellfarben

**Gebinde:** 10 Liter

**Sprayangaben:** Airless

**Düsengröße:** 0.53mm

**Spraywinkel:** 50°

**Spraydruck:** 150-200 bar

**Verdünnung:** bis zu 10% mit Wasser

### Anwendungswerkzeuge

Farbrolle, Pinsel oder Spritzpistole.

### Lagerung

Gut verschlossen an einem kühlen und sonnengeschützten Ort lagern.

### Pflege der Ausrüstung

Nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

### Ergiebigkeit

Ca. 150 ml/ m<sup>2</sup> und Schicht auf sanften Oberflächen. Entsprechend mehr auf rauen Oberflächen. Die genaue Menge durch Testversuche ermitteln.

## Mindesttemperatur für Anwendung und Trocknung

+ 5° C (Luft und Oberflächentemperatur)

### Auftragen von Beschichtungen

Die vorgängige Beschichtung muss vollständig trocken sein, bevor die nächste aufgetragen wird. Die Trocknungszeit ist bei kalten oder feuchten Witterungsverhältnissen entsprechend länger.

### Grundierung

siehe technisches Datenblatt proPERLA® Primer

### Füllarbeiten (falls nötig)

Einen Füller gemäß Verarbeitungsrichtlinien verwenden. Nach Trocknung mit proPERLA® Primer oder ähnlichem Grundierungsmittel behandeln.

### 1. Schicht

proPERLA® Fassadenfarbe, verdünnt mit bis zu 10% Wasser.

### 2. Schicht

proPERLA® Fassadenfarbe, verdünnt mit bis zu 10% Wasser.

### Anmerkungen

proPERLA® Produkte nicht mit anderen Silikatprodukten, Dispersionsfarben, Vollfarblacke auf Dispersions- und Silikatbasis oder Tönungskonzentraten vermischen.

proPERLA® nicht mit anderen Behandlungssystemen vermischen. Elastische Fassadenbeschichtungen mit hochthermoplastischen Eigenschaften sind ungeeignete Oberflächen. Diese müssen entfernt werden (z.B. Auslaugung).

Für weitere Angaben siehe EU Sicherheitsdatenblatt.

