proPERLA® Hydrofuge Coloré Façade

proPERLA® Hydrofuge Coloré Façade est un revêtement de façade extérieur à base d'émulsion de silicone, particulièrement résistant à l'encrassement, pour une protection optimale contre les intempéries.

Domaine d'application

Peinture extérieure très résistante aux intempéries et à l'encrassement, pour supports minéraux et pour la rénovation d'anciennes peintures silicate ou dispersion mates et stables, d'enduits à base de résine synthétique et de systèmes d'isolation thermique par l'extérieur en bon état. Garde les façades sèches en profondeur, durablement.

Caractéristiques

En phase aqueuse, faible tension de film, résistant aux intempéries selon la VOB, hydrofuge conforme à la norme DIN 4108, résistant aux alcalis, très perméable à la vapeur d'eau, non filmogène, fort pouvoir couvrant, résistant à l'encrassement et aux polluants atmosphériques, facile à appliquer, très résistant aux champignons, mousses et algues.

Type de liant

Émulsion de résine silicone et polymère silane spécial.

- Densité : env. 1,50.
- Aspect : mat.
- Couleur : voir nuancier.
- Teintes : couleurs pastel.
- Conditionnement : seau de 10 litres.
- Projection : airless.
- Buse : 0,021 pouce.
- Angle de projection : 50°.
- Pression : 150 à 200 bars.
- Dilution : jusqu'à 10 % d'eau.
- Nettoyage des outils : à l'eau, aussitôt après usage.

Outils d'application

Brosse, rouleau, pistolet.

Stockage

Au frais, à l'abri du gel. Bien refermer les récipients entamés.

Consommation

Env. 150 ml/m² par couche sur support lisse, davantage sur support rugueux. Déterminer la consommation exacte par un essai.

Température minimale d'application et de séchage

+5 °C (air et support).

Application

La couche précédente doit être parfaitement sèche avant d'appliquer la suivante. Le temps de séchage s'allonge par temps frais ou humide.

1. **Préparation du support :** voir au verso.
2. **Couche d'impression :** voir au verso.
3. **Rebouchage (si nécessaire) :** utiliser un enduit de rebouchage adapté, selon ses instructions de mise en œuvre.
4. **Première couche :** proPERLA® dilué jusqu'à 10 % d'eau.
5. **Seconde couche :** proPERLA® dilué jusqu'à 10 % d'eau.

Remarques

Ne pas utiliser les produits proPERLA® avec des revêtements d'un autre type, comme les peintures silicate ou dispersion, ou les peintures pleine teinte à base de dispersion ou de silicate. Ne pas y ajouter de colorants.

Ne pas mélanger proPERLA® avec d'autres systèmes de revêtement. Les revêtements de façade élastiques à fort caractère thermoplastique ne conviennent pas comme support : ils doivent être éliminés, par exemple par décapage.

Pour les informations de sécurité détaillées, voir la fiche de données de sécurité (FDS).





Ces informations de BECO TREAT Systems ApS ont été établies selon l'état de la technique et notre expérience actuelle. Elles visent à aider les professionnels à choisir les bons produits et à les mettre en œuvre correctement. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier que le produit convient à l'usage prévu, compte tenu de toutes les particularités du chantier. Toute nouvelle édition remplace la présente. Version : mai 2013 ; traduction française : novembre 2026.

Beco Treat Systems ApS, Nebelvej 15,
8700 Horsens, Danemark,
TVA : DK40775064
+33 (0)4 28 77 00 18
www.properla.net